# PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

A61L 27/38

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/37123

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

NL, PT, SE).

29. Juni 2000 (29.06.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/04102

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. Dezember 1999

(17.12.99)

**A1** 

(30) Prioritätsdaten:

198 60 286.3

21. Dezember 1998 (21.12.98) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): CELL-LINING GESELLSCHAFT FÜR ZELLKUL-TIVIERUNG MBH [DE/DE]; Rudower Chaussee 29, D-12489 Berlin (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PAULITSCHKE, Manrico [DE/DE]; Schonensche Strasse 29, D-13189 Berlin (DE). RADEMACHER, Axel [DE/DE]; Mellenseestrasse 25, D-10319 Berlin (DE). SITTINGER, Michael [DE/DE]; Karl-Marx-Strasse 147d, D-15831 Grossziethen (DE).
- (74) Anwalt: WEHLAN, Helmut; Paul-Gesche-Strasse 1, D-10315

Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.


Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,

Berlin (DE).

- (54) Title: CARDIOVASCULAR PROTHESES WITH A STABLE ENDOTHELIAL CELL SURFACE
- (54) Bezeichnung: KARDIOVASKULÄRE PROTHESEN MIT STABILER ENDOTHELZELL-OBERFLÄCHE



#### (57) Abstract

The invention relates to cardiovascular protheses with a stable, confluent endothelial cell surface which is produced by proliferation under a shearing stress. Said cardiovascular protheses are produced by means of a novel method for creating a stable confluent endothelial cell monolayer. The inventive cardiovascular protheses ensure markedly improved bonding of the cells on the surface of the prosthesis and hereby enable the monolayer to be obtained even over long periods and in more demanding shearing stress conditions. The invention hereby provides the first means of significantly reducing the risk of coagulation compared to non-covered prostheses which are not confluently lined with endothelial cells and prostheses which have not been confluently populated but whose cells do not bond sufficiently on the surface.

#### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft kardiovaskuläre Prothesen mit stabiler, durch Proliferation unter Scherstress erzeugter konfluenter Endothelzell-Oberfläche, die durch ein neuartiges Verfahren zur Ausbildung eines stabilen konfluenten Endothelzellmonolayers geschaffen werden. Die erfindungsgemässen kardiovaskulären Prothesen erzielen eine deutlich verbesserte Haftung der Zellen auf der Oberfläche der Prothese und ermöglichen somit den Erhalt des Monolayers auch langfristig und unter erhöhten Scherstressbedingungen. Damit wird erstmalig eine deutliche Reduzierung des Gerinnungsrisikos im Vergleich zu unbeschichteten, nicht konfluent mit Endothelzellen ausgekleideten Prothesen wie auch zu Prothesen, die konfluent besiedelt wurden, aber eine unzureichende Haftung der Zellen auf der Oberfläche aufweisen, erreicht.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	ТJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВЈ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	$\mathbf{UZ}$	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	$\mathbf{RU}$	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	$\mathbf{SG}$	Singapur		

WO 00/37123 PCT/DE99/04102

# Kardiovaskuläre Prothesen mit stabiler Endothelzell-Oberfläche

### Beschreibung

Die Erfindung betrifft kardiovaskuläre Prothesen mit stabiler, durch Proliferation unter Scherstress erzeugter konfluenter Endothelzell-Oberfläche, die durch ein neuartiges Verfahren zur Ausbildung eines stabilen konfluenten Endothelzellmonolayers geschaffen werden. Unter dem Begriff kardiovaskuläre Prothesen werden dabei Gefäß- und Herzklappenprothesen verstanden, die blutkontaktseitig mit Endothelzellen beschichtet werden.

10

15

20

25

35

Verfahren zur blutkontaktseitigen Auskleidung von kardiovaskulären Prothesen mit Endothelzellen sind bekannt, auch solche, bei denen das Erreichen eines konfluenten Endothelzellmonolayers durch Wachstum der Zellen unter statischen Bedingungen nach initialer subkonfluenter Besiedlung oder durch eine direkte konfluente Besiedlung der isolierten Zellen (US-Patent 5334879) erfolgt. Dabei kann die Besiedlung unter schrittweiser und/oder permanenter Rotation wie auch statisch vorgenommen werden.

Implantate aus Zellkulturen können auch mittels einer resorbierbaren Trägerstruktur nach Ummantelung der Zellen (DE 43 06 661) sowohl als 3-dimensionales als auch als 2-dimensionales Implantat hergestellt werden, wobei verschieden erzeugte Trägermaterialien möglich sind (WO 94/17841). In der Schrift EP 320 441 wird ein Verfahren zum Konditionieren von mit lebenden Zellen beschichteten Kunststoffträgern beschrieben - die Anpassung an einen Scherstress soll erreicht werden. Dabei wird ein zeitlich unterbrochener Medienstrom verwendet - ein permanenter Scherstress wirkt nicht ein. Es handelt sich hierbei um die Konditionierung des mit Zellen konfluent belegten Trägers und eine Gewöhnung der abgelagerten Zellen an den Scherstress, nicht um eine Adaption der Zellen bereits während ihres Teilungs- und Anheftungsprozesses.

Der Eintrag von Scherkräften ist auch Gegenstand der Schrift WO 93/01843. Es werden hiernach jedoch nur Scherkräfte sehr geringer Größe, vor allem aber radialer Orientierung, eingetragen. Dabei erfolgt das Ansiedeln der Zellen unter statischen Bedingungen, bei einer 4-fachen Rotation der Prothese alle 20 min um jeweils 90°C, und erst danach wird ein permanenter Scherstress sehr geringer Größe durch Rotation auf einem Roller (10 U/min) erzeugt.

Über die Bildung eines geschlossenen Zellmonolayers berichtet die Offenlegungsschrift WO 94/25584. Dieser wird sofort bei der Ansiedlung erzeugt. Die initiale Adhäsion findet unter statischen Bedingungen statt. Danach erfolgt über mehr als 24 h die Inkubation des konfluent ausgesäten Monolayers, auch hier erfolgt die Anpassung der Zellen an physiologische Größen von Scherstress nicht während der Proliferation der Zellen. Im US-Patent 5634879 wird über ein Verfahren berichtet, das eine direkte Aussaat der Zellen auf die Prothese nach der Isolation vorsieht, ohne das Ziel zu verfolgen, eine Anpassung der Zellen an einen erhöhten definierten Scherstress zu erhalten. Dabei werden die Zellen durch eine transversale Fil-

tration der Suspension durch das Prothesenmaterial hindurch auf die innere Oberfläche aufgebracht. Eine geschlossene Kreislaufperfusion liegt nicht vor. Es erfolgt auch keine Proliferation unter definierten Strömungsbedingungen.

Der Nachteil der beschriebenen Erfindungen besteht darin, dass entweder das Proliferationsverhalten der Zellen unter statischen Bedingungen, bedingt durch eine veränderte Genexpression, eine verminderte Haftung der Zellen auf der Prothesenoberfläche zur Folge hat oder in vitro keine Bedingungen simuliert werden, die denen der in vivo Situation entsprechen.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, kardiovaskuläre Prothesen zu entwickeln, mit denen sich den genannten Nachteilen begegnen lässt.

10

20

25

30

Die Aufgabe wurde dadurch gelöst, dass in kardiovaskulären Prothesen mit Endothelzell-Oberfläche nach einer initial subkonfluenten Besiedlung der blutkontaktseitigen Oberfläche die Ausbildung eines konfluenten Monolayers erfolgt. Das geschieht durch Wachstum der Zellen unter permanenter Einwirkung von bis auf physiologische Werte ansteigenden definierten pulsatilen Scherkräften mittels Umströmung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche längs der Prothesenhauptachse in einem inneren Perfusionskreislauf und einer Benetzung der Prothesenaußenwand in einem äußeren Perfusionskreislauf bzw. durchströmbaren Medienreservoir.

Das Wesen der Erfindung liegt in einer Kombination aus bekannten (Verfahren zur Ausbildung eines konfluenten Monolayers auf der Oberfläche von kardiovaskulären Prothesen) und neuen Elementen (Anpassung der Endothelzellen an einen im Blutgefäßsystem lokal am Implantationsort vorhandenen hämodynamischen Scherstress), die sich gegenseitig beeinflussen und in ihrer neuen Gesamtwirkung einen Gebrauchsvorteil und den erstrebten Erfolg ergeben, der darin liegt, dass der hämodynamische Scherstress direkten Einfluss auf Struktur und Funktion der Endothelzellen nimmt und damit bereits während ihres Wachstums (Zellteilungsphase) Einfluss auf die Bildung eines konfluenten Endothelzellmonolayers bewirkt.

Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass während der Ausbildung des konfluenten Endothelzellmonolayers durch Zellteilung die Zellpopulation bereits an Wandschubspannungen, wie sie in vivo zu beobachten sind, adaptiert wird, mit der Folge einer stabilen Haftung der Zellen auf der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche, welche für die langfristige strukturelle und funktionelle Wirksamkeit des Endothelzellmonolayers als Grenzschicht zwischen Prothesenoberfläche und dem strömenden Blut von entscheidender Bedeutung ist. Damit wird der Aufbau einer neuartigen Prothesenoberfläche erreicht, die vergleichbar mit der in vivo Auskleidung von Blutgefäßen ist und daraus folgend eine deutliche Reduzierung des Gerinnungsrisikos im Vergleich zu unbeschichteten oder nicht konfluent mit Endothelzellen ausgekleideten Prothesen erreicht wird. Bereits bekannte Verfahren sind durch eine initiale und unter statischen Bedingungen erfolgende Besiedlung der Prothesenoberfläche gekennzeichnet, die nur kurzfristig und diskontinuierlich zum Austausch des Mediums unterbrochen

wird (EP 0 320 441). Bekannt sind des weiteren Verfahren, in denen die Einstellung der Adhärenz der Zellen auf der Prothesenoberfläche immer mit der Ausbildung der unmittelbaren Konfluenz (WO 93/01843) einhergeht. Es erfolgt daher keine Proliferation der Endothelzellen unter permanentem Einwirken von definierten pulsatilen Scherkräften (WO 94/2584).

Die Erfindung gestattet u.a. eine Adaption der Zellen an verschiedene Wandschubspannungen unter Berücksichtigung der später im Implantat lokal auftretenden Scherkräfte in Abhängigkeit vom Implantationsort bereits vor der Implantation der Prothese in den Blutkreislauf.

5

10

15

20

25

30

35

Die ansteigenden Scherkräfte können mittels einer programmgesteuerten Pumpeinrichtung (7) erzeugt werden. Die mathematische Größe der ansteigenden Scherkräfte kann variabel und zeitlich unabhängig gewählt werden. Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung lassen sich die mathematische Größe und der Endwert der Scherkräfte adäquat den physiologischen Bedingungen des Implantationsorts frei und zeitvariabel über eine Programmsteuerung wählen und ermöglichen damit die Ausbildung sowohl arterieller als auch venöser Gefäßprothesen (1) entsprechend der unterschiedlichen, in vivo auftretenden Wandschubspannungen und die Anpassung an pulsatile Strömungsbedingungen.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung kann die mathematische Größe der auftretenden Scherkräfte sowohl durch Variation der Pumpleistung als auch durch Variation der Größe des Querschnittes der verwendeten Pumpschläuche oder anderer Verbindungselemente außerhalb der Kammer sowie durch die geometrische Form und Ausführung der Kammer selbst eingestellt werden.

Der äußere Perfusionskreislauf (5') kann gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung im Gleich- oder Gegenstrom zum inneren Perfusionskreislauf (5), aber auch statisch betrieben werden. Beide Perfusionskreisläufe (5,5') können auch als nicht geschlossenes System arbeiten; sie führen gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung von einem Medienreservoir (6) in ein anderes Medienreservoir (6'), in dem das Medium, das die Prothese bereits durchströmt hat, aufgefangen wird. Dabei können beide Kreisläufe auch innerhalb der Kammer (2) nach Umströmung der Prothesenoberfläche zusammengeführt werden.

Innerer und äußerer Perfusionskreislauf können verschiedene Reservoire oder ein und dasselbe Medienreservoir (6, 6') besitzen. Die Prothese kann sich im Medienreservoir selbst befinden, und dadurch können innerer und äußerer Perfusionskreislauf miteinander verbunden werden.

Die sich an die Besiedlung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche anschließende Ausbildung eines konfluenten Endothelzellmonolayers erfolgt mittels eines Perfusionskreislaufs, dargestellt in Figur 1 und Figur 2. Er besteht aus einem inneren Perfusionskreislauf zur Umströmung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche längs der Prothesenhauptachse im Inneren einer Perfusionskammer, wobei die Prothese mittels Adapter im Innenraum der Perfusionskammer befestigt und ausgerichtet wird und somit selbst einen Teil des inneren Perfusionskreislaufs bildet sowie aus einem äußeren Perfusionskreislauf zur äußeren Umströmung

der Gefäßprothese in derselben Perfusionskammer, welche nach außen hin für beide Kreisläufe Verbindungen zu einer Pumpeinrichtung sowie zu den steril auswechselbaren Medienreservoiren, welche auch als Druckausgleichsbehälter fungieren, aufweisen.

Der äußere Perfusionskreislaufs dient der Benetzung der Prothesenaußenseite, um ihr Austrocknen zu verhindern. Das Prothesenmaterial ist häufig von hoher Porösität und kann vor der Zellaussaat mit Fibrin oder anderen adhäsionsfördernden Substanzen durchtränkt werden. Eine optionale Perfusion verhindert den Aufbau möglicher Gradienten sowohl in der Medienzusammensetzung als auch des pH-Wertes an der und/oder durch die Prothesenwandung. Damit wird eine gradientenabhängige transversale Diffusion durch das Prothesenmaterial hindurch verhindert.

10

15

20

25

30

35

Die Erfindung bezieht sich mithin auf durch ein neuartiges Verfahren erzeugte kardiovaskuläre Prothesen, gekennzeichnet durch die Ausbildung eines stabilen konfluenten Endothelzellmonolayers auf der blutkontaktseitigen Oberfläche der Prothesen. Dabei erfolgt sowohl die initiale Besiedlung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche als auch das sich anschließende Wachstum der Endothelzellen zu einem konfluenten Monolayer unter dem permanenten Einfluss von Scherstress, welcher in zwei Etappen erzeugt wird: anfangs in der Besiedlungsphase zur Erzeugung eines subkonfluenten Endothelzellmonolayer durch die axiale Rotation der Kulturkammer sowie anschließend durch die Umströmung der Prothesenoberfläche längs der Prothesenhauptachse. Damit werden in vitro auf der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche Bedingungen geschaffen, die vergleichbar mit der in vivo Situation sind. Daraus folgend wird eine konfluente Endothelzellschicht mit hoher Qualität gebildet.

Diese neuartigen kardiovaskulären Prothesen erzielen eine deutlich verbesserte Haftung der Zellen auf der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche und ermöglichen somit den Erhalt des Monolayers auch langfristig und unter erhöhten Scherstressbedingungen. Damit wird erstmalig eine deutliche Reduzierung des Gerinnungsrisikos im Vergleich zu unbeschichteten, nicht konfluent mit Endothelzellen ausgekleideten Prothesen wie auch zu Prothesen, die konfluent besiedelt wurden, aber eine unzureichende Haftung der Zellen auf der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche aufweisen, erreicht. Dieses Verfahren eignet sich für die Beschichtung sowohl von Herzklappen und Gefäßprothesen, wie sie in der kardiovaskulären Chirurgie zur Anwendung kommen, als auch von Stents.

Das erfindungsgemäße Verfahren besteht darin, dass nach einer initial subkonfluenten Besiedlung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche die Ausbildung eines konfluenten Monolayers durch Wachstum der Zellen unter permanenter Einwirkung von bis auf physiologische Werte ansteigenden definierten pulsatilen Scherkräften mittels Umströmung der Prothesenoberfläche längs der Prothesenhauptachse in einem inneren Perfusionskreislauf und einer Benetzung der Prothesenaußenwand in einem äußeren Perfusionskreislauf oder in einem durchströmbaren Medienreservoir erfolgt.

Die Erfindung soll anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert werden, ohne auf diese Beispiele beschränkt zu sein.

## Ausführungsbeispiele

### Beispiel 1:

5

10

15

20

25

30

35

Eine Polytetrafluorethylen-Bypass-Prothese (Fig. 1: 1) mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge von 15 cm wird mit Hilfe der Adapter (Fig. 1: 3,3'), die als Olive, Kegel mit Spannvorrichtung oder Spreizvorrichtung ausgebildet sind, am Innenraum der Perfusionskammer (Fig. 1: 2) befestigt und somit mit dem inneren Perfusionskreislauf (Fig. 1: 5) verbunden. Die pulsatile Strömung (0 – 3.500 ml/h Endothelzellkulturmedium) wird über eine Peristaltikpumpe, die von Hand oder programmgesteuert frei und zeitvariabel geregelt werden kann (Fig. 1: 7), erzeugt. Über die Schlauchanschlüsse (Fig. 1: 4,4'), die dezentral an den Seiten der Perfusionskammer angebracht sind, wird mit Silikonschläuchen der äußere Perfusionskreislauf (Fig. 1: 5') hergestellt, der im Gleichstrom zum inneren Kreislauf perfundiert wird. Die beiden Perfusionskreisläufe (Fig. 1: 5,5') verfügen jeweils über ein Reservoir (Fig. 1: 6,6'), das Endothelzellkulturmedium enthält und gleichzeitig als Druckausgleichsbehälter fungiert. Die Peristaltikpumpe (Fig. 1: 7) wird über Computer so gesteuert, dass die über eine pulsatile Strömung eingetragenen Scherkräfte in der Prothese über einen Zeitraum von 10 h von 0,01 auf 2,5 dyn/cm<sup>2</sup> ansteigen. Danach bleiben die Strömungsbedingungen bis zum Tag der Implantation konstant.

Anschließend wird die Kammer in steriler Umgebung geöffnet, und die konfluent mit Zellen beschichtete Prothese kann implantiert werden.

#### Beispiel 2:

Eine Dacron Bypass-Prothese (Fig. 1: 1) mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Länge von 10 cm wird mit Hilfe der Adapter (Fig. 1: 3,3') am Innenraum der Perfusionskammer (Fig. 1: 2) befestigt und somit mit dem inneren Perfusionskreislauf (Fig. 1: 5) verbunden. Die pulsatile Strömung (0 – 7.000 ml/h Endothelzellkulturmedium) wird über eine Peristaltikpumpe, die von Hand oder programmgesteuert frei und zeitvariabel geregelt werden kann (Fig. 1: 7), erzeugt. Der äußere Perfusionskreislauf wird (Fig. 1: 5') mit Medium gefüllt und statisch betrieben. Die beiden Perfusionskreisläufe (Fig. 1: 5,5') verfügen über ein gemeinsames Reservoir, das Endothelzellkulturmedium enthält und gleichzeitig als Druckausgleichsbehälter dient. Verwendung finden hierbei expandierbare Blutbeutel der Materialien Ethylenvinylacetat-M (EVAM) oder Polyvinylchlorid (PVC).

Die Peristaltikpumpe (Fig. 1: 7) wird über Computer so gesteuert, dass die über eine pulsatile Strömung eingetragenen Scherkräfte in der Prothese über einen Zeitraum von 24 h von 0,01 auf 5 dyn/cm<sup>2</sup> ansteigen. Danach bleiben die Strömungsbedingungen bis zum Tag der Implantation konstant.

Anschließend wird die Kammer in steriler Umgebung geöffnet, und die konfluent mit Zellen beschichtete Prothese kann implantiert werden.

### Beispiel 3:

10

15

20

25

30

Eine Polytetrafluorethylen-Gefäßprothese (Fig. 1: 1) mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Länge von 12 cm wird mit Hilfe eines Adapters im Innenraum des Medienreservoirs, das somit den äußeren Perfusionskreislauf darstellt, befestigt. Die pulsatile Strömung (0 – 7.000 ml/h Endothelzellkulturmedium) wird über eine Peristaltikpumpe, die von Hand oder programmgesteuert frei und zeitvariabel geregelt werden kann (Fig. 1: 7), erzeugt, wobei der Innendurchmesser der Pumpschläuche variabel ist. Die Peristaltikpumpe (Fig. 1: 7) wird über Computer so gesteuert, dass die über eine pulsatile Strömung eingetragenen Scherkräfte in der Prothese über einen Zeitraum von 24 h von 0,01 auf 5 dyn/cm² ansteigen. Danach bleiben die Strömungsbedingungen bis zum Tag der Implantation konstant.

Anschließend wird die Kammer in steriler Umgebung geöffnet, und die konfluent mit Zellen beschichtete Prothese kann implantiert werden.

#### Beispiel 4:

Eine Polytetrafluorethylen-Bypass-Prothese (Fig. 1: 1) mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge von 4 cm wird mit Hilfe der Adapter (Fig. 1: 3,3'), die als Olive, Kegel mit Spannvorrichtung oder Spreizvorrichtung ausgebildet sind, am Innenraum der Perfusionskammer (Fig. 1: 2) befestigt und somit mit dem inneren Perfusionskreislauf (Fig. 1: 5) verbunden. Die pulsatile Strömung (0 – 3.500 ml/h Endothelzellkulturmedium) wird über eine Peristaltikpumpe, die von Hand oder programmgesteuert frei und zeitvariabel geregelt werden kann (Fig. 1: 7), erzeugt. Über die Schlauchanschlüsse (Fig. 1: 4,4'), die dezentral an den Seiten der Perfusionskammer angebracht sind, wird mit Silikonschläuchen der äußere Perfusionskreislauf (Fig. 1: 5') hergestellt, der im Gegenstrom zum inneren Kreislauf perfundiert wird. Hierbei erfolgt die Perfusion eines oder beider Kreisläufe in einem nicht geschlossenen System. Dabei strömt Medium von einem als Vorrat dienenden Medienreservoir in ein anderes, als Auffangbehälter dienendes Reservoir.

Die Peristaltikpumpe (Fig. 1: 7) wird über Computer so gesteuert, dass die über eine pulsatile Strömung eingetragenen Scherkräfte in der Prothese über einen Zeitraum von 10 h von 0,01 auf 2,5 dyn/cm<sup>2</sup> ansteigen. Danach bleiben die Strömungsbedingungen bis zum Tag der Implantation konstant.

Anschließend wird die Kammer in steriler Umgebung geöffnet, und die konfluent mit Zellen beschichtete Prothese kann implantiert werden.

#### 35 Beispiel 5:

Eine Herzklappenprothese (Fig. 1: 1) wird mit Hilfe eines Adapters (Fig. 1: 3) am Innenraum der Perfusionskammer (Fig. 1: 2) befestigt und somit mit dem inneren Perfusionskreislauf (Fig. 1: 5) verbunden. Die pulsatile Strömung (0 - 7.000 ml/h Endothelzellkulturmedium) wird über eine Peristaltikpumpe, die von Hand oder programmgesteuert frei und zeitvariabel

geregelt werden kann (Fig. 1: 7), erzeugt. Der äußere Perfusionskreislauf wird (Fig. 1: 5') im Gleichstrom perfundiert. Nach Umströmung der Herzklappenprothese vereinigen sich beide Perfusionskreisläufe im Inneren der Kammer (2) bis zum Verlassen derselben. Die beiden Perfusionskreisläufe (Fig. 1: 5,5') verfügen über ein gemeinsames Reservoir, das Endothelzellkulturmedium enthält und gleichzeitig als Druckausgleichsbehälter dient. Verwendung finden hierbei expandierbare Blutbeutel der Materialien Ethylenvinylacetat-M (EVAM) oder Polyvinylchlorid (PVC).

Die Peristaltikpumpe (Fig. 1: 7) wird über Computer so gesteuert, dass die über eine pulsatile Strömung eingetragenen Scherkräfte in der Prothese über einen Zeitraum von 24 h von 0,01 auf 5 dyn/cm<sup>2</sup> ansteigen. Danach bleiben die Strömungsbedingungen bis zum Tag der Implantation konstant.

Anschließend wird die Kammer (2) in steriler Umgebung geöffnet, und die konfluent mit Zellen beschichtete Prothese kann implantiert werden.

Figuren

10

15

20

25

Figur 1 zeigt den schematischen Aufbau eines geschlossenen Perfusionssystems. Hauptelement bildet die Kammer (2), die über die Schlauchanschlüsse (4,4') zum inneren Kreislauf (5) als auch zum äußeren Kreislauf (5') mit der Pumpeinrichtung (7) sowie den zugehörigen Medienreservoiren (6,6') verbunden ist. Der innere Kreislauf wird durch die über die Adapter (3,3') in der Kammer fixierte Gefäßprothese (1) geschlossen. Die dargestellten Pfeile symbolisieren die Strömungsrichtung des perfundierenden Mediums, wobei in dieser Darstellung eine Perfusion beider Kreisläufe in Gleichstrom erfolgt.

Figur 2 zeigt den schematischen Aufbau eines Perfusionssystems gemäß Figur 1, jedoch erfolgt hier die Perfusion nicht mittels zweier geschlossener Kreisläufe, sondern von einem Medienreservoir (6) in ein anderes Medienreservoir (6'), in dem das Medium, das die Prothese bereits durchströmt hat, aufgefangen wird.

#### 30 Bezugszeichen

- 1 kardiovaskuläre Prothese
- 2 Kammer
- 3,3' Adapter
- 4,4' Schlauchanschluss
- 35 5 innerer Kreislauf
  - 5' äußerer Kreislauf
  - 6,6' Medienreservoir
  - 7 Pumpe

#### Patentansprüche

5

10

15

30

- 1. Kardiovaskuläre Prothesen mit Endothelzell-Oberfläche, herstellbar dadurch, dass nach einer initial subkonfluenten Besiedlung der blutkontaktseitigen Oberfläche die Ausbildung eines konfluenten Monolayers durch Wachstum der Zellen unter permanenter Einwirkung von bis auf physiologische Werte ansteigenden definierten pulsatilen Scherkräften mittels Umströmung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche längs der Prothesenhauptachse in einem inneren Perfusionskreislauf und einer Benetzung der Prothesenaußenwand in einem äußeren Perfusionskreislauf oder in einem durchströmbaren Medienreservoir erfolgt.
  - 2. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die ansteigenden Scherkräfte mittels einer programmgesteuerten Pumpeinrichtung (7) erzeugt werden.
  - Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mathematische Größe der ansteigenden Scherkräfte variabel und zeitlich unabhängig gewählt werden kann.
- 4. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mathematische Größe und der Endwert der Scherkräfte adäquat den physiologischen Bedingungen des Implantationsorts frei und zeitvariabel über eine Programmsteuerung gewählt werden können.
- 5. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die mathematische Größe der auftretenden Scherkräfte sowohl durch Variation der Pumpleistung als auch durch Variation der Größe des Querschnittes der verwendeten Pumpschläuche oder anderer Verbindungselemente außerhalb der Kammer sowie durch die geometrische Form und Ausführung der Kammer selbst eingestellt werden kann.
  - 6. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 1 bis 5, herstellbar mittels eines Perfusionskreislaufs, bestehend aus einem inneren Perfusionskreislauf (5) zur Umströmung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche längs der Prothesenhauptachse im Inneren der Kammer (2), wobei die Prothese (1) mittels Adapter (3,3') im Innenraum befestigt wird und somit selbst den inneren Perfusionskreislauf (5) bildet sowie einem äußeren Perfusionskreislauf (5') zur äußeren Umströmung der Prothese (1) in derselben Kammer (2), welche nach außen hin für beide Kreisläufe (5,5') Verbindungen zu einer Pumpeinrichtung (7) sowie den Medienreservoiren (6,6'), welche auch als Druckausgleichsbehälter fungieren, aufweist.

5

10

15

20

- 7. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 1 bis 6, herstellbar mittels eines Perfusionskreislaufs, bestehend aus einem inneren Perfusionskreislauf (5) zur Umströmung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche längs der Prothesenhauptachse im Inneren der Kammer (2), wobei die Prothese (1) mittels eines Adapters (3,) im Innenraum befestigt wird und somit selbst den inneren Perfusionskreislauf (5) bildet sowie einem äußeren, sich mit dem inneren Perfusionskreislauf (5) nach Umströmen der Prothese (1) im Inneren der Kammer (2) vereinigenden Perfusionskreislauf (5') zur äußeren Umströmung der Prothese (1) in derselben Kammer (2), welche nach außen hin für beide Kreisläufe (5,5') Verbindungen zu einer Pumpeinrichtung (7) sowie den Medienreservoiren (6,6'), welche auch als Druckausgleichsbehälter fungieren, aufweist.
- 8. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass der äußere Perfusionskreislauf (5') im Gleich- oder Gegenstrom zum inneren Perfusionskreislauf (5), aber auch statisch betrieben werden kann.
- 9. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Perfusionskreisläufe von einem Medienreservoir (6) in ein anderes Medienreservoir (6') führen, in dem das Medium, das die Prothese bereits durchströmt hat, aufgefangen wird.
- 10. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass innerer und äußerer Perfusionskreislauf verschiedene Medienreservoire oder ein und dasselbe Medienreservoir (6,6') besitzen.
- 25 11. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Prothese sich im Medienreservoir selbst befindet und dadurch innerer und äußerer Perfusionskreislauf miteinander verbunden sind.
- 12. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Medienreservoire aus expandierbaren Blutbeuteln der Materialien PVC oder EVAM bestehen.
  - 13. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausführung der Adapter (3,3') zur Befestigung der Prothese (1) als Olive, Kegel mit Spannvorrichtung oder als Spreizelement möglich ist.
  - 14. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 6, 7 und 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der einzuspannenden Prothese durch die konstruktive Auslegung mindestens eines Abschlussteils mit dem Adapter (3 oder 3') der Kammer (1) variiert werden kann.

10

15

20

25

30

35

- 15. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammer (2) aus einem durchsichtigen Material gefertigt wird.
- 16. Kardiovaskuläre Prothesen nach Anspruch 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass als Prothese eine Gefäßprothese, eine Herzklappenprothese oder ein Stent verwendet wird.
  - 17. Verfahren zur Beschichtung von kardiovaskulären Prothesen mit Endothelzellen nach Anspruch 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass nach einer initial subkonfluenten Besiedlung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche die Ausbildung eines konfluenten Monolayers durch Wachstum der Zellen unter permanenter Einwirkung von bis auf physiologische Werte ansteigenden definierten pulsatilen Scherkräften mittels Umströmung der blutkontaktseitigen Prothesenoberfläche längs der Prothesenhauptachse in einem inneren Perfusionskreislauf und einer Benetzung der Prothesenaußenwand in einem äußeren Perfusionskreislauf oder in einem durchströmbaren Medienreservoir erfolgt.
  - 18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass
    - a) die ansteigenden Scherkräfte mittels einer programmgesteuerten Pumpeinrichtung (7) erzeugt werden.
    - b) die mathematische Größe der ansteigenden Scherkräfte variabel und zeitlich unabhängig gewählt werden kann
    - c) die mathematische Größe und der Endwert der Scherkräfte adäquat den physiologischen Bedingungen des Implantationsorts frei und zeitvariabel über eine Programmsteuerung gewählt werden können
  - d) die mathematische Größe der auftretenden Scherkräfte sowohl durch Variation der Pumpleistung als auch durch Variation der Größe des Querschnittes der verwendeten Pumpschläuche oder anderer Verbindungselemente außerhalb der Kammer sowie durch die geometrische Form und Ausführung der Kammer selbst eingestellt werden kann.

19. Verfahren nach Anspruch 17 und 18, dadurch gekennzeichnet, dass in einem inneren Perfusionskreislauf (5) zur Durchströmung des Protheseninnenraums längs der Prothesenhauptachse im Inneren der Kammer (2) die Prothese (1) mittels Adapter (3,3') im Innenraum befestigt wird und somit selbst den inneren Perfusionskreislauf (5) bildet und dass ein äußerer Perfusionskreislauf (5') zur äußeren Umströmung der Prothese (1) in derselben Kammer (2), welche nach außen hin für beide Kreisläufe (5,5') Verbindungen zu einer Pumpeinrichtung (7) sowie den Medienreservoiren (6,6'), welche auch als Druckausgleichsbehälter fungieren, vorhanden ist.


20. Verfahren nach Anspruch 17 bis 19. dadurch gekennzeichnet, dass

5


10

- a) der äußere Perfusionskreislauf (5') im Gleich- oder Gegenstrom zum inneren Perfusionskreislauf (5), aber auch statisch betrieben werden kann
- b) beide Perfusionskreisläufe (5,5') nicht als geschlossenes System arbeiten, sondern von einem Medienreservoir (6) in ein anderes Medienreservoir (6') führen, in dem das Medium, das die Prothese bereits durchströmt hat, aufgefangen wird
- c) innerer und äußerer Perfusionskreislauf verschiedene Medienreservoire oder ein und dasselbe Medienreservoir (6,6') besitzen
- d) beide Perfusionskreisläufe (5,5') sich nach Umströmen der Prothese (1) in Inneren der Kammer (2) vereinigen, aber in getrennten Perfusionskreisläufen (5,5') die Kammer (2) verlassen.
- 21. Verfahren nach Anspruch 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Prothese sich im Medienreservoir selbst befindet und dadurch innerer und äußerer Perfusionskreislauf miteinander verbunden sind.

Figur 1



Figur 2



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER A61L27/38							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC								
	According to International Patent Classification (IPC) of to both national classification and IPC  B. FIELDS SEARCHED							
	ocumentation searched (classification system followed by classification A61L A61F C12M	on symbols)						
	tion searched other than minimum documentation to the extent that su							
	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, seaton terms deoug						
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.					
X	WO 97 49799 A (ADVANCED TISSUE SC INC) 31 December 1997 (1997-12-31 page 3, line 1 - line 14		1–16					
X	EP 0 320 441 A (SULZER AG) 14 June 1989 (1989-06-14) cited in the application column 1, line 31 -column 2, line claim 1	43	1–16					
X	WO 93 01843 A (UNIV LEICESTER) 4 February 1993 (1993-02-04) cited in the application claims 1-3,7,9		1-16					
Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed i	n annex.					
"A" docume consider the consideration of th	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date and which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	"T" later document published after the inter or priority date and not in conflict with 1 cited to understand the principle or the invention  "X" document of particular relevance; the cl cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cl cannot be considered to involve an inv document is combined with one or more ments, such combination being obviou in the art.  "&" document member of the same patent for the same patent of	the application but ory underlying the aimed invention be considered to sument is taken alone aimed invention entive step when the re other such docusis to a person skilled					
1	1 April 2000	20/04/2000						
Name and r	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Authorized officer Heck . G						

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inte: onal Application No
PCT/DE 99/04102

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO 9749799	Α	31-12-1997	US AU	5792603 A 3581797 A	11-08-1998 14-01-1998
			CA EP	2261027 A 0927245 A	31-12-1997 07-07-1999
EP 0320441	A	14-06-1989	СН	675679 A	31-10-1990
			AT	66581 T	15-09-1991
			DE	3864500 A	02-10-1991
			JP	2140159 A	29-05-1990
			JP	2657081 B	24-09-1997
WO 9301843	<u></u>	04-02-1993	AU	2361792 A	23-02-1993

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter .onales Aktenzeichen
PCT/DE 99/04102

A. KLASSI	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61L27/38							
IPK 7	A61L27/38							
Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK								
	RCHIERTE GEBIETE							
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	le)						
IPK 7	A61L A61F C12M							
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•							
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	suchbegnife)					
0 41045								
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	des in Detrockt kommenden Teile	Data Anongrah Na					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.					
		7.510.50	1 10					
X	WO 97 49799 A (ADVANCED TISSUE SC		1–16					
	INC) 31. Dezember 1997 (1997-12-3 Seite 3, Zeile 1 - Zeile 14	1,						
	Seite 3, Zeile 1 Zeile 14							
Х	EP 0 320 441 A (SULZER AG)		1-16					
	14. Juni 1989 (1989-06-14)							
	in der Anmeldung erwähnt							
	Spalte 1, Zeile 31 -Spalte 2, Zei	1e 43						
	Anspruch 1							
χ	WO 93 01843 A (UNIV LEICESTER)		1-16					
^	4. Februar 1993 (1993-02-04)		1 10					
	in der Anmeldung erwähnt							
	Ansprüche 1-3,7,9							
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie						
° Besondere	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem	internationalen Anmeldedatum					
"A" Veröffer	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur	zum Verständnis des der					
"E" älteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips of Theorie angegeben ist						
	dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlic	hung nicht als neu oder auf					
echain	en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	chtet werden					
soll od ausge	iet die ans einem audeten besondeten citring anfedeben ist (mie	kann nicht als auf erfinderischer Tätigke werden, wenn die Veröffentlichung mit	eit beruhend betrachtet					
"O" Veröffe	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	Veröffentlichungen dieser Kategorie in	Verbindung gebracht wird und					
"P" Veröffe	enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	diese Verbindung für einen Fachmann ** Veröffentlichung, die Mitglied derselben	_					
	Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec	cherchenberichts					
1	1. April 2000	20/04/2000						
	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter						
I DUM GILMAN	Europäieches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	2010/11/10/11/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/						
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 3402040, Tx. 31 651 epo nl,	Hook C						
ļ	Fax: (+31-70) 340-3016	Heck, G						

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Inter unales Aktenzeichen
PCT/DE 99/04102

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9749799	A	31-12-1997	US AU CA EP	5792603 A 3581797 A 2261027 A 0927245 A	11-08-1998 14-01-1998 31-12-1997 07-07-1999
EP 0320441	A	14-06-1989	CH AT DE JP JP	675679 A 66581 T 3864500 A 2140159 A 2657081 B	31-10-1990 15-09-1991 02-10-1991 29-05-1990 24-09-1997
WO 9301843	Α	04-02-1993	AU	2361792 A	23-02-1993